

## ULTRACHEM PRIMER SP FR

*Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер по металлу*

### Назначение

#### ULTRACHEM PRIMER SP FR

предназначен для подготовки поверхности черного, оцинкованного, лакированного металлов перед нанесением мастичного покрытия и герметиков.

### Область применения

- черные металлы;
- оцинкованные металлы;
- лакированные металлы;

### Преимущества

- повышает адгезию клеевых составов и покрытий;
- удобен в применении (кисть, валик, распыление).

### Приготовление и применение

#### Подготовка основания

- основание должно быть сухим, очищенным от крупного мусора, обеспыленным и обезжиренным;
- при наличии следов окисления зачистит механическую ржавчину.
- по окрашенному металлу рекомендуется выполнить тестовое нанесение для определения наивысшей силы сцепления с основанием.

#### Нанесение

- готов к нанесению, предварительно перемешать низкооборотным миксером (150-200 об/мин) с подходящей спиралевидной насадкой;
- наносить чистой, сухой, не ворсистой тканью, бумажной салфеткой, либо кистью, необильно смоченной составом праймера.

### Технические характеристики

Наименования показателя	Фактическое значение
Тип основания	Металл, керамическая плитка
Вязкость (при +25 °С), мПа*с	60-100
Плотность (при +20 °С), г/см <sup>3</sup>	0,8
Время образования поверхностной пленки, отсутствие подлипа (+25 °С, 55 %), ч	1
Оптимальная температура нанесения, °С	от +5 до +35
Межслойный интервал, ч	1-2

## Расход

на один слой 0,05-0,08 кг/м<sup>2</sup>.

## Упаковка и хранение

- упаковка: металлическая канистра 4,5 кг;
- срок хранения: 12 месяцев в герметичной таре при температуре +15 °С...+25 °С.

## **Важно!!!**

***Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией***

***Акт. 12.09.2025***