# ULTRACEM ThermGuard Primer 77

**ГОСТ Р 58892-2020**

***Термостойкая грунтовка для печей, каминов и дымоходов***

**ULTRACEM ThermGuard Primer 77** готовый к применению термостойкий минеральный состав для предварительной обработки нагревающихся поверхностей (печи, камины, дымоходы) перед нанесением штукатурки, облицовки или декоративной отделки. Обеспечивает надёжное сцепление с отделочными материалами и устойчивость при циклическом нагреве и охлаждении.

## Область применения

- для внутренних работ;
- для грунтования минеральных оснований, подвергающихся нагреву;
- для подготовки поверхности перед оштукатуриванием и облицовкой;
- подходит для кирпича, бетона, штукатурки и других минеральных поверхностей.

## Приготовление и применение

- работы по нанесению грунтовочного состава следует проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5 °С до +25 °С;
- перед применением состав необходимо тщательно перемешать до однородного состояния;
- грунтовку наносят на очищенное, сухое, обеспыленное основание;
- нанесение осуществляется кистью или валиком сплошным равномерным слоем без пропусков в 1–2 слоя;
- время высыхания одного слоя при нормальных условиях составляет 30–60 минут;
- нанесение последующих отделочных слоёв возможно **через 2 часа** после окончания грунтования.

## Расход

- 0,1–0,2 кг/м² при нанесении в 1 слой

## Технические характеристики

| Наименование показателя | Фактическое значение |
|---|---|
| Условная вязкость рабочего состава,с | 9 |
| Плотность, г/см$^3$ | 1,093 |
| Показатель концентрации ионов водорода, pH | 11,8 |
| Врямя полного высыхания, ч | 1,0 |
| Изменение величины паропроницаемости бетона, % | 9,1 |
| Изменение водопоглащения при капиллярном подсосе, % | 12,5 |
| Прочность сцепления грунтовки с бетонным основанием, МПа | 1,0 |



*ООО «Парад-Русь»*
*Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).*
*Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradrus.ru*

## Упаковка и хранение

- упаковка: пластиковые канистры по 1 и 5 кг;
- гарантийный срок хранения: 6 месяцев;
- условия хранения: в плотно закрытой таре, при температуре не ниже +5 °С, в крытых складских помещениях.

### *Важно!!!*

***Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией***

*Акт. 20.05.2025*



*ООО «Парад-Русь»*
*Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).*
*Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradrus.ru*