

Гидроизоляционная однокомпонентная смесь

ParadPRO WM T1

ГОСТ 31357-2007

Гидроизоляционная смесь жесткая однокомпонентная
«Парад ГС Ж1» СТБ 1543-2005

Гидроизоляционная жесткая однокомпонентная смесь

ParadPRO WM T1 (Парад ГС Ж1) - однокомпонентный полимерцементный гидроизоляционный состав для водонепроницаемой изоляции оснований перед укладкой керамических покрытий. Предназначен для использования во влажных помещениях, а также для гидроизоляции оснований, подвергающихся высоким термическим нагрузкам (полы с обогревом, бани, сауны, балконы и террасы).

Свойства

ParadPRO WM T1 (Парад ГС Ж1) отличается высокой степенью водоизоляции, предупреждает проникновение воды в бетон и кирпичную кладку. Благодаря новейшим добавкам обеспечивает высокую надежность, сцепляется без предварительного грунтования со всеми типами оснований.

- образует защитное покрытие с показателем водонепроницаемости W12 (давление воды 1,2 МПа) и маркой по морозостойкости F75
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к материалам, используемым для водоочистки и водоподготовки
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- для наружных и внутренних работ

Применяется

- для наружных поверхностей стен, цоколей, карнизов и прочих элементов, подвергающихся систематическому увлажнению;
- для гидроизоляции полов и стен во влажных помещениях: санузлах, ванных комнатах, душевых;
- в качестве гидроизоляционного слоя при устройстве полов с подогревом;
- в качестве гидроизоляционного материала на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения – соответствует требованиям к материалам, используемым для водоочистки и водоподготовки

Подготовка основания

Основание должно быть ровное, твердое и очищенное от грязи, пыли. Остатки старых красок, жиров, пыли, мха следует удалить, трещины и сколы накануне заделать ремонтным материалом Парад РС 133 (или РС 134). Для очистки предпочтительно использовать водоструйный или пескоструйный способ.

выше 25 °С. В этом случае необходимо в течение первых **трех дней** поверхность слегка увлажнять.

Работы следует производить при температуре наружного воздуха и поверхности от +5 °С до + 25°С и при отсутствии прямых солнечных лучей.

Запрещается наносить гидроизоляционный состав во время выпадения дождя или снега, а уже нанесенное покрытие необходимо защитить от воздействия дождя и снега не менее суток.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты изготовления в оригинальной упаковке. Хранить в сухих помещениях в плотно закрытой упаковке.

Упаковка Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Технические характеристики ParadPRO WM T1 (Парад ГС Ж1)

Наименование показателя	Фактическое значение показателя
Влажность сухой смеси, %	0,18
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м ²	0,44
Водонепроницаемость покрытия, МПа	1,2 (W12)
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа	1,17
Предел прочности покрытия на сжатие, МПа	34,25 (B25)
Предел прочности покрытия на растяжение при изгибе, МПа	7,83
Усадка покрытия	трещины отсутствуют
Морозостойкость, циклы	75

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2021/06