ULTRACEM ANTICOR 08

Антикоррозионная водно-дисперсионная грунтовка «3 в 1» для металлических поверхностей

Назначение

ULTRACEM ANTICOR 08 специализированная таниновая антикоррозионная грунтовка, совмещающая функции преобразователя ржавчины, модификатора и защитного грунта. Предназначена для нанесения на металлические поверхности (включая арматуру в железобетонных конструкциях), подвергшиеся коррозионному воздействию. Применяется как самостоятельное покрытие, а также в качестве адгезионной основы под лакокрасочные материалы в промышленном, транспортном, коммунальном и гражданском строительстве.

Область применения

- защита арматуры в железобетонных конструкциях;
- ингибирование коррозии при ремонте и строительстве металлических и железобетонных сооружений;
- обработка локальных зон коррозии со слоем ржавчины до 50 мкм;
- грунтование перед нанесением лакокрасочных покрытий по металлу;
- защита конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, солевых и химически агрессивных сред;
- применение на объектах с повышенными требованиями к сроку службы покрытий.

Преимущества

- экологически безопасная водно-дисперсионная основа;
- комбинированный состав «3 в 1» — преобразование ржавчины, модификация поверхности, антикоррозионная защита;
- обладает высокой укрывающей способностью, после нанесения образует ровный защитный слой, который обеспечивает прочное сцепление с металлом и последующими окрасочными слоями;
- образование металлоорганического защитного слоя;
- эффективное ингибирование развития коррозии;
- быстрое высыхание (40–60 минут на слой).

Приготовление и применение

- металлическую поверхность очистить от грязи, пыли, окалин и рыхлой ржавчины;
- обезжирить поверхность уайт-спиритом, ацетоном или водным моющим средством;
- при значительных повреждениях — провести механическую очистку (на поверхности металла остаются только остатки, видимые как “затенения”);
- грунтовка поставляется в готовом к применению виде;

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradrus.ru

- перед применением состав необходимо тщательно перемешать до однородного состояния (низкооборотистой мешалкой);
- наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылителем с низким давлением без пропусков;
- работы по нанесению грунтовочного состава следует проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5 °С до +25 °С в сухую погоду;
- время высыхания одного слоя при нормальных условиях составляет 40–60 минут;
- перекрытие лакокрасочными материалами — **не ранее чем через 24 часа.**

Расход

- 0,25 - 0,3 кг/м² при нанесении в 2 слоя (без учета технологических потерь)

Технические характеристики

Наименования показателя	Фактическое значение
Внешний вид покрытия	Однородная поверхность без пор и морщин
Адгезия к металлу, баллы, не более	2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2 °С), ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлористого натрия с м.д. 3 % при температуре (20 ± 2 °С), ч, не менее	8
Стойкость покрытия к статическим химически агрессивным средам при температуре (20 ± 2 °С), ч, не менее	2

Гарантийный срок хранения

- 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухих помещениях при температуре не ниже +5 °С и влажности ≤ 70 %. Хранить в герметичной неповрежденной заводской упаковке на поддонах под термоусадочной пленкой, защищая от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Упаковка

- пластмассовые ведра по 1 кг и 5 кг;

Важно!!!

Изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, приготовления и применения. Изготовитель не несет ответственности за последствия нарушения требований настоящей инструкции, использования материала не по назначению либо с отклонением от установленной технологии выполнения работ.