

ULTRACEM BULK 1

Самоуплотняющийся безусадочный высокопрочный ремонтный материал
литой консистенции
ГОСТ 31357-2007

Назначение

ULTRACEM BULK 1 сухая готовая к применению безусадочная строительная смесь на цементной основе, предназначенная для выполнения конструкционного ремонта, восстановительных работ и бетонирования при новом строительстве. Применяется методом заливки в опалубку или открытые формы, включая элементы сложной конфигурации. Смесь обладает самоуплотняющимися и саморастекающимися свойствами, что позволяет проводить работы без виброуплотнения, обеспечивая высокую плотность и прочность как при ремонте бетонных конструкций, так и при изготовлении новых элементов. Подходит для укладки на горизонтальные поверхности и в конструктивные формы сложной конфигурации. В состав входит фракционированный заполнитель, армирующая полимерная фибра, компенсатор усадки и адгезионно-активные добавки, обеспечивающие долговечность, пластичность, отличную адгезию к бетону и стали, а также высокие прочностные характеристики восстановленного или вновь созданного участка конструкции.

Область применения

- устройство промышленных полов и оснований под оборудование;
- устройство гидроизоляции тоннельных обделок методом нагнетания ремонтного раствора в зазоры между обделкой (из чугунных тубингов или железобетонных блоков) и окружающим грунтом для формирования сплошного герметизирующего экрана;
- восстановление торцов конструкций, участков разрушенного бетона полков балок, деформационных швов, а также масштабных повреждений защитного слоя бетона на вертикальных поверхностях опорных элементов с частичным или полным вскрытием арматурных каркасов — при условии выполнения работ в опалубке;
- восстановление несущей способности монолитных железобетонных конструкций сложной пространственной конфигурации методом заливки самоуплотняющегося состава без применения виброуплотнения;
- ремонт стыков между плитами и полками балок пролетных строений, включая устранение разрушений, восстановление геометрии и восстановление монолитности сопрягаемых элементов;
- ремонт повреждённых участков бетона водоотводных и дренажных сооружений, включая лотки, каналы, колодцы, приемные и распределительные камеры;
- текущий и капитальный ремонт цементобетонных покрытий дорог, аэродромов, стилобатов и монолитных бетонных элементов;
- восстановление геометрии дорожных и аэродромных плит, включая кромки швов и сопряжения элементов;
- ремонт мостовых сооружений, опор, дорожных ограждений;
- высокоточная цементация при установке оборудования и монтажных работах с применением опалубки;
- устранение протяжённых и глубоких (>20 мм) повреждений (раковины, проломы,

- разрушение защитного слоя) на горизонтальных поверхностях;
- заполнение монтажных швов и зазоров при установке оборудования;
- инъектирование за обделку тоннелей (в т.ч. за чугунные тубинги и ж/б блоки).

Преимущества

- самоуплотняется под собственным весом, без виброуплотнения;
- быстрый набор прочности: около 50 % марочной прочности — на 3 сутки;
- отсутствие усадочных деформаций;
- стойкость к истиранию, ударам и динамическим нагрузкам;
- морозостойкость не менее F300;
- сопротивление антигололедным реагентам и увлажнению осадками;
- устойчивость к температурным перепадам;
- применим для восстановления конструкций сложной формы в опалубке.

Подготовка основания

- удалить разрушенную поврежденную поверхность расчистить до твердого основания с помощью пескоструйной установки или водой под высоким давлением, удалить отслаивающиеся элементы, очистить от пыли, грязи, пятен органического происхождения, цементного молока;
- создать микрорельеф: при подготовке основания удостовериться, что с поверхности бетона удалены все карбонизированные участки, придать очищенной поверхности шероховатость для лучшего сцепления ремонтного материала с поверхностью. Для создания шероховатости используют зубило (при небольших объемах работ) или перфоратор. Высота выступов и глубина впадин — не менее 5 мм;
- продувка сжатым воздухом — обязательна после удаления загрязнений с поверхности;

При выполнении ремонтных работ зимним вариантом материала (при температуре ниже +5 °С):

- для исключения риска смерзания в зоне контакта старого бетона и ремонтного материала увлажнение и/или грунтование поверхности не выполнять;
- при работе в зимний период: мероприятия по подготовке поверхности ограничить тщательным обеспыливанием (продувкой сжатым воздухом) основания.

Приготовление

- рекомендуемое количество воды затворения приведено в разделе «Технические характеристики». Фактический объем воды может уточняться на объекте опытными замесами. При необходимости допускается его корректировка по согласованию с техотделом ООО «Парад - Русь». Во избежание расслоения и сохранения рецептурной однородности рекомендуется замешивать весь объем мешка;
- применять смесители принудительного действия (одновальные или двухвальные) со спиральной насадкой с перемешиванием на низкой скорости вращения (300-400 об/мин.). Производить перемешивание на высоких оборотах не рекомендуется, так как при этом могут изменяться вязкость, удобоукладываемость, подвижность растворной смеси, что отрицательно сказывается на характеристиках ремонтного материала и его адгезии к ремонтируемому основанию. Консистенция — расплыв конуса ≥ 250 мм;
- при приготовлении небольших по объему замесов (до 3 кг сухой смеси) использовать низкооборотистую электродрель со спиральной насадкой (скорость вращения 300-400 об/мин);

- в емкость смесителя залить требуемое количество воды, включить смеситель и постепенно засыпать готовую сухую смесь. Время перемешивания: 1-2 минуты с момента введения требуемого объема сухой смеси до получения густой однородной пластичной массы без комков. Выдержать 3–5 мин, затем повторно перемешать (без воды);
- при ремонте повреждений глубиной более 50 мм в состав сухой смеси допускается вводить крупный заполнитель в количестве 30-35 % от массы сухой смеси (ориентировочно 7-8 кг крупного заполнителя на 1 мешок сухой смеси массой 25 кг). При этом свойства безусадочности, физико-механические и качественные характеристики (прочность на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость) сохраняются. Толщина слоя в случае введения крупного заполнителя составляет 150 мм и более. В этом случае количество воды затворения определяется опытным путем;
- жизнеспособность приготовленного раствора – 60 минут (при $t = +20^{\circ}\text{C}$);
- жизнеспособность приготовленного раствора зимнего варианта материала – 20 минут (при $t < +5^{\circ}\text{C}$).

Применение

- работы по нанесению ремонтного материала производить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ в сухую погоду;
- при температуре воздуха и ремонтируемой поверхности ниже $+5^{\circ}\text{C}$ следует применять зимний вариант материалов;
- не наносить на покрытые льдом или инеем поверхности;
- при высокоточной цементации конструкций или оборудования, выполняемой с установкой опалубки, ремонтный материал укладывать в монтажный зазор непрерывно и только с одной стороны. Запрещается подавать раствор с противоположных сторон во избежание захвата воздуха;
- при ремонте горизонтальных поверхностей ремонтный материал залить вровень с краями подготовленной выборки и заглаживать рейкой или мастерком;
- при необходимости устройства нескольких слоев каждый слой наносится после достаточного затвердевания предыдущего слоя с обязательным увлажнением поверхности, на которую наносится последующий слой (метод «мокрое на мокрое»);
- при необходимости после нанесения последнего слоя материала, когда его поверхность станет жесткой, выполнить заглаживание гладилкой или мастерком, а затем теркой с покрытием из губки или войлока;
- при ремонте вертикальных поверхностей с установкой опалубки приготовленный раствор заливать в опалубку непрерывно и без виброуплотнения. Для предотвращения появления крупных раковин и пустот от заземленного воздуха состав подавать сверху и только с одной стороны;
- укладывать без виброуплотнения;
- через 15-30 минут после того, как поверхность свежешелюженного ремонтного материала станет матовой, можно придавать верхнему слою шероховатость (при необходимости).

Уход

- по окончании ремонтных работ обеспечить влажностный уход за отремонтированными участками, увлажняя свежешелюженный материал 2–3 раза в день в течение 3 суток, с расходом воды 1–3 л/м²;
- увлажнение начинать после схватывания, чтобы не смыть свежий слой.

Расход

- 2,0–2,2 кг/м² на 1 мм толщины (без учета технологических потерь).

Технические характеристики

| Наименования показателя | Фактическое значение |
|---|----------------------|
| Рекомендуемый объем воды затворения на кг сухой смеси, л | 0,17-0,20 |
| Подвижность (расплыв конуса), мм | ≥ 250 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, Мпа, не менее (класс по прочности на сжатие) | 40 (B30) |
| Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, Мпа, не менее (класс по прочности на растяжение при изгибе) | 4,8 (Btb 3,6) |
| Морозостойкость, циклы | F250 |
| Марка по водонепроницаемости | W10 (1,0 МПа) |
| Прочность сцепления с бетоном при предварительном грунтовании, Мпа, не менее | 1,0 |

Упаковка и хранение

- бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем — по 25 кг;
- биг-бэги с полипропиленовым вкладышем — по 1000 кг;
- хранить при температуре от +5 °С, влажности не более 70 %, в закрытых помещениях;
- хранить на поддонах, под термоусадочной плёнкой;
- гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

Важно!!!

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.